

*Deformācijas un konstrukcijas šuvju  
hermetizācijas mastika*

**KÓSTER JOINT SEALANT FS-H**

Product Code 8.032

**KÓSTER Joint Sealant FS-H** ir elastīga, divkomponentu, pašizlīdzinoša hermetizācijas mastika uz poli sulfīda bāzes, izturīga pret mehāniskam slodzēm, ūdens spiediena, degvielām un smērvielām.

**Pielietojama** ilglaicīgas, elastīgas horizontālas deformācijas un konstrukcijas šuvju blīvējuma ierīkošanai, dzelzsbetona konstrukcijās (piemēram: grīdas plātņu šuves, plaisas, betona elementu savienojumiem, tuneļiem u.c.

**Tehniskie parametri**

Krāsa	pelēka
Sajaukšanās attiecība	100:13wp (A:B)
Izstrādes laiks pie +20°C	apm. 2st.
Sacietiešanas laiks pie +20°C	apm. 24st.
Konsistence	pašizlīdzinoša
Atbalsta A-cietība	apm. 35.
Atļauta deformācija	25%
Iestrādes temperatūra	no+5°C līdz +40°C

**Iestrāde.**

1. Šuvju vertikālam un horizontālam mālam ir jābūt tīram. Rekomendējam notīrīt betona virsmu mehāniski (ar metāla birsti vai abrazīvo disku).
2. Savākt putekļus no virsmas ar putekļu sūcēju.
3. Dīvas reizes nogruntēt virsmas ar KÓSTER FS-Primer. Atļaut gruntīm nožūt 2 stundas.
4. Ja ir nepieciešams, ievietojiet šuvē polipropilena atdurs cauruli, ar diametru par +5mm lielāku ne, ka šuves platums (ar mērķi nodrošināt caurules stingru atbalstu blīvējošai mastikai). Atduras cauruli ir jāievieto stingri, attiecīgā dziļumā, saskaņā ar 1. Tabulas norādēm.
5. Sagatavot KÓSTER Joint Sealant FS-H mastiku, sajaucot kopā komponentu A ar komponentu B. Maisīt mastiku ar mikseri, uz lēniem apgriezieniem, minimums 3 minūtes.
6. Aizpildīt šuves ar sagatavoto KÓSTER Joint Sealant FS-H pašizlīdzinošo mastiku. Virsmas izlīdzināšanai var izmantot koka lāpstiņu iemērcēto ziepes ūdenī.

## Iestrādes shēma.

### Patēriņš.

#### 1. Tabula

Šuves platums mm (P)	10	15	20	25	30	35
Min. biezums KÓSTER Joint Sealant FS-H mm (H)	8	10	12	15	15	20
Pieļaujama deformācija mm	2	2	2	3	3	4
Pieļaujamai šuves garums m	<2	2-4	4-6	5-7	6-8	7-9
Patēriņš kg/m	0,12	0,22	0,36	0,56	0,67	1,00

### Instrumentu tīrīšana.

Nekavējoties, pēc izmantošanas ar KÓSTER KB-Pox Cleaner A.

### Iepakojums.

KÓSTER FS-Primer	0,250mll
KÓSTER Joint Sealant FS-H	4kg komplekts
KÓSTER KB-Pox Cleaner A.	10litri

### Glabāšana.

Sausā noliktavā, nepieļaujot sasalšanu ne ilgāk par 6 mēnešiem.

### Darbu drošība.

Strādājot ar KÓSTER FS-Primer, KÓSTER Joint Sealant FS-H vai KÓSTER KB-Pox Cleaner A. obligāti jāizmanto gumijas cimdi un aizsarga brilles.