



KÖSTER

Repair Mortar

Tehniska Instrukcija / Art. Nr. **5.531**

Izdota 2007.g. 1. janvārī

Ūdensnecaurļaidīga remonta java („Stūra līstes”, virsmas remonts un apmetumi Saskaņā ar DIN 18557)

Īpašības

KÖSTER Repaire Mortar ir minerāla bāzes ūdensnecaurļaidīga java un apmetums ar izcilu adhēziju, lielu spiedes izturību un lielu mehānisku pretestību.

Tehniskie dati:

Iestrādes temperatūra	+5°C - +40°C
Produkta iestrādes laiks	apm. 180min
Kārtas maks. Biezums	2cm
Spiedes izturība (7. dienā, 20°C)	≥40 N / mm ²
Īp. svars	1.9kg/l
Nākamās kārtas iestrāde pēc	apm. 24st

Pielietošana:

KÖSTER Repair Mortar pielieto monolīta dzelzsbetona virsmu hidroizolējošam remontam, kuras pakļautas grunts ūdeņu spiedienam, piemēram: sienas/grīdas savienojumi, pamati attīrīšanās iekārtu baseini, kanalizācijas infrastruktūra, u.c., kā arī pirms **KÖSTER NB**; **KÖSTER KD** un bitumena bāzes produktiem

Virsmas sagatavošana:

Betonam, vai citai pamatnei jābūt izturīgai, cietai, raupjai, bez saķeres samazinošām vielām, brīvai no plaisām, putekļiem, naftas produktiem un taukiem. Minimāla atraušanas pretestība notīrītai pamatnei ≥ 1.5 N / mm². Virsmas ir jāsamitrina, pirms **KÖSTER Repaire Mortar** uzklāšanās.

Uzklāšana:

Vispirms, sagatavo **KÖSTER Repair Mortar**, šķidro komponentu - 4-4,5 litru tīrā ūdens un jā ir nepieciešama palielināta stiprība, pievieno 0,5l **KÖSTER SB Bonding Emulsion** Concentrāte (pirms apmetuma).

KÖSTER Repair Mortar sauso komponentu (30kg) pakāpeniski pievieno šķidram komponentam, maisot ar lēno mikseri min. 3min., līdz iegūst vienveidīgu, bez kunkuļiem, plastisku javu.

KÖSTER Repaire Mortar uzklāšanai izmanto ķelli, špakteļu lāpstiņu, vai citus speciālus instrumentus.

Patēriņš apm. 1,9kg/l tilpumā.

Patēriņš apm. 19kg/m² uz cm biezu kārtu.

Tīrīšana:

Instrumentus u.c. jāattīra ar tīru ūdeni, nekavējoties pēc produkta iestrādes.

Iepakojumi:

KÖSTER Repare Mortar – 30kg maiss.

Glabāšana

Materiālu uzglabā sausā, siltā vietā, oriģinālā, neatvērtā iepakojumā līdz 12 mēnešiem.

Drošība

Jāuzvelk aizsardzības cimdi un brilles.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.:

KÖSTER SB Bonding bEmulsion „Concentrāte” : Art. Nr. 2.11

The information contained in this technical data sheet is based on the results of our research and on our practical experience in the field. All given test data are average values which have been obtained under defined conditions. The proper and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The installer is responsible for the correct application under consideration of the specific conditions of the construction site and for the final results of the construction process. This may require adjustments to the recommendations given here for standard cases. Specifications made by our employees or representatives which exceed the specifications contained in this technical guideline require written confirmation. The valid standards for testing and installation, technical guidelines, and acknowledged rules of technology have to be adhered to at all times. The warranty can and is therefore only applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not however, for their effective and successful application. This guideline has been technically revised; all previous versions are invalid.

Ražotājs: KÖSTER BAUCHEMIE AG · Dieselstr. 3 - 10 · D - 26607 Aurich · Germany

Tel. + 49 4941 9709 0 · Fax + 49 4941 9709 40 · info@koster.eu – www.koster.eu

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija.

Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. a.kapusts@apollo.lv. www.koster.lv