



KÖSTER Siloxan

Tehniska Instrukcija / Art. Nr. 4.04

Izdota 2010.g. 8. janvārī

Ūdensnecaurlaidīga fasāžu hidroizolācija (aizsardzība)

Īpašības

KÖSTER Siloxan ir bezkrāsaina, ūdensnecaurlaidīga fasāžu hidroizolācija (aizsardzība), minerālo būvmateriālu virsmām. Ir caurspīdīga pēc izžūšanās. Iesūcas ļoti dziļi, pat būvmateriālos ar zemu porainību. Īpaši piemērota ķieģeļu, naturālo akmeņu, betonu u.c. virsmu aizsardzībai pret mitrumu, brāzmainiem un normāliem lietus ūdeņiem. Tvaiku caurlaidīgs, izturīgs pret UV starojumu, salnam un pret-apledojumu sāļiem. Materiāls ir izturīgs pret augstu sārmainību un var būt uzklāts uz svaigu minerālo virsmu.

Tehniskie dati:

Produkta bāze	Polysiloxan, šķīdinātāju saturošs
Viskozitāte	1.3mPa.s
Produkta iestrādes temperatūra	0-30°C

Pielietošana:

KÖSTER Siloxan kalpo uzsūcošu minerālu būvmateriālu virsmu hidroizolācijai (aizsardzībai), tādu kā ķieģelis, ne-glazēts klinkers, akmens, betons, kaļķakmens, azbestcements, apmetums, javas, naturāls vai liets akmens u.c.

Virsmas sagatavošana:

Virsmai (pamatnei) jābūt izturīgai, cietai, bez saķeres samazinošām vielām, brīvai no plaisām lielākam par 0,3mm, tukšumiem, ka arī putekļiem, naftas produktiem vai taukiem. Jā, uzklāšanas laikā virsma ir nedaudz mitra, tas ļauj produktam dziļāk ieklust būvmateriālā.

Uzklāšana:

KÖSTER Siloxan uzklāj divas, piesūcinošas un līdzinās kārtās, izmantojot sareni, otu, uzsmidzinot vai appludinot horizontālo virsmu. Pietiekams produkta daudzums nepieciešams uzklāt, jā produkts noplūst apm. 15cm pa sienu uz lēju. Pārklāj no augšas uz lēju. Abas kārtas jāuzklāj ar 10min intervālu. Apsedziet virsmas, kuras netiks pārklātas ar aizsardzības produktu, t.i. durvis, logus, u.c.

Patēriņš:

Atkarīgs no virsmas uzsūkšanas spējas un ir no 0,2 līdz 1,0l/m²

Piemēram:

Azbestcements	0,05-0,15l/m ²
Betons	0,25-0,50l/m ²
Ķieģelis	0,25-1,0l/m ²
Apmetums	0,50-0,80l/m ²
Porainais betons	0,50-1,0l/m ²

Rekomendējam pārklāt ar **KÖSTER Siloxan** testa virsmu, lai noteiktu patēriņu un aizsardzības efektu.

Tīrīšana:

Instrumentus u.c. jāattīra nekavējoties pēc produkta iestrādes ar „Petroleum Spirit”.

Iepakojumi:
KÖSTER Siloxan – 10 litru kanna.

Glabāšana

Materiālu uzglabā sausā, siltā vietā, oriģinālā, neatvērtā iepakojumā līdz 24 mēnešiem.

Drošība

Jāuzvelk aizsardzības cimdi un brilles.

The information contained in this technical data sheet is based on the results of our research and on our practical experience in the field. All given test data are average values which have been obtained under defined conditions. The proper and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The installer is responsible for the correct application under consideration of the specific conditions of the construction site and for the final results of the construction process. This may require adjustments to the recommendations given here for standard cases. Specifications made by our employees or representatives which exceed the specifications contained in this technical guideline require written confirmation. The valid standards for testing and installation, technical guidelines, and acknowledged rules of technology have to be adhered to at all times. The warranty can and is therefore only applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not however, for their effective and successful application. This guideline has been technically revised; all previous versions are invalid.

Ražotājs: KÖSTER BAUCHEMIE AG · Dieselstr. 3 - 10 · D - 26607 Aurich · Germany

Tel. + 49 4941 9709 0 · Fax + 49 4941 9709 40 · info@koster.eu – www.koster.eu

Izplatītājs: CM Serviss SIA. Dambja ielā 3. Ogre. LV-5001. Latvija.

Tālr. +371 650 67743. Fakss +371 650 67743. a.kapusts@apollo.lv. www.koster.lv