



KÖSTER Crisin 76 Cream

Tehniskā datu lapa / Art. Nr. M 278

Izdota: 2025-11-05

- Oficiāls testēšanas protokols, MFPA Leipciga, saskaņā ar WTA tehnisko instrukciju 4-4-04, mitruma saturs 95%.

Šķīdinātāju nesaturošs sveķu/silāna injekcijas krēms pret kapilāro mitrumu



Īpašības

KÖSTER Crisin Cream ir šķīdinātāju nesaturošs sveķu/silāna injekcijas krēms pret kapilāro mitrumu.

Tehniskie dati

Materiāla bāze	Sveķu / silānu kombinācija
Krāsa	Balta
Blīvums	0,85 g/cm ³
Aktīvās sastāvdaļas	aptuveni 85 %
Konsistence	pastveida, stingra
Uzklāšanas temperatūra	+5 °C līdz +35 °C

Pielietošana

KÖSTER Crisin Cream ir pret kapilāro mitruma pacelšanos paredzēta retroaktīva hidroizolācijas horizontālā barjera (DPC). To var uzklāt gan ēkas iekšpusē, gan ārpusē. Produkts ir piemērots izmantošanai arī augsta mitruma piesātinājuma gadījumos (apm. 95 % ± 5 %) un neatkarīgi no sāļu piesārņojuma pakāpes.

Iestrāde

Horizontālā barjera ir jāuzstāda tā, lai to nebūtu iespējams pārsniegt gruntsūdeņiem, šļakatu ūdenim vai jebkurai citai mitruma iekļuvei. Urbuma caurumi (14 mm diametrā) parasti tiek izveidoti horizontālā mūrjavas šuvē, kas atrodas viszemāk virs zemes līmeņa. Pagrabstāvā horizontālo barjeru var veidot virs pagraba grīdas, ja vien ārējā hidroizolācijas sistēma no ārpusē pilnībā pārklāj horizontālo barjeru. Urbuma dziļums atbilst mūra biezumam mīnus 3 cm. Caurumu attālums vienmēr ir 10 cm neatkarīgi no sienas biezuma.

Izmantojot 600 ml patronas, patronas noslēguma skava tiek nogriezta ar knaiblēm vai šķērēm. Patronas maisiņš kopā ar injekcijas cauruli un atvērēju tiek ievietots KÖSTER preses pistoles turētājā. Pirms injekcijas tiek aprēķināts materiāla patēriņš, kas pēc uzklāšanas tiek pārbaudīts. Injekcijas laikā jānodrošina, ka urbums tiek aizpildīts vienmērīgi un bez tukšumiem — no dziļuma virzienā uz āru. Lielākiem objektiem ieteicams izmantot akumulatora patronas presi ar 18 V / 5 Ah akumulatoru.

Tūlīt pēc aizpildīšanas urbuma caurumi tiek noslēgti līdz ar virsmu ar KÖSTER KB Fix 5. Materiāla patēriņš jāuzrauga un jāfiksē kvalitātes kontrolei. Ar vienu 600 ml patronu var aizpildīt aptuveni 400 cm urbuma. Jāparedz papildu 5 % materiāla patēriņš tukšumu un nelīdzsvarotības gadījumā.

Izpildījums spainī ir paredzēts izmantošanai ar pašuzsūcošiem vai pastāvīga spiediena smidzinātājiem.

Lai iegūtu optimālu konsistenci sūkņēšanai, KÖSTER Crisin Cream var atšķaidīt ar 5 % (maks. līdz 10 %) svaiga dzeramā ūdens, ja tas nepieciešams. Jāsagatavo tikai tik daudz materiāla, cik tiks izlietots nekavējoties. Ieteicami iepriekšēji testa paraugi.

Pirms turpmāko darbu veikšanas, piemēram, KÖSTER restaurācijas apmetuma uzklāšanas, zona zem jaunizveidotās horizontālās barjeras

ir jāaizsargā pret mitrumu, kas var uzkrāties zem tās, izmantojot divas kārtas KÖSTER NB 1 Grey pārklājumu.

Patēriņš

12 cm wall thickness: approx. 110 ml / m; 36 cm wall thickness: approx. 350 ml / m

Sienas biezums 12 cm: aptuveni 140 ml/m (600 ml pietiek 4,3 m)

Sienas biezums 24 cm: aptuveni 330 ml/m (600 ml pietiek 1,8 m)

Sienas biezums 36 cm: aptuveni 510 ml/m (600 ml pietiek 1,2 m)

Sienas biezums 48 cm: aptuveni 700 ml/m (600 ml pietiek 0,8 m)

Jāņem vērā papildu 5 % materiāla patēriņš.

Tīrīšana

Pēc lietošanas instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.

Iepakojumi

M 278 010

10 l bucket

M 278 600

600 ml foilbags

Glabāšana

Uzglabāt istabas temperatūrā (aptuveni +20 °C). Oriģināli noslēgtās iepakojumos materiālu var uzglabāt vismaz 6 mēnešus. Glabāt vēsā vietā. Aizsargāt iepakojumu no saules stariem.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.

KÖSTER KB-FIX 5

Article Number C 515

KÖSTER Polysil TG 500

Article Number M 111

KÖSTER Fine Plaster

Article Number M 655 025

KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey

Article Number M 661 025

KÖSTER Restoration Plaster 2 White

Article Number M 662 025

KÖSTER Restoration Plaster 2 "Fast"

Article Number M 663 025

KÖSTER Restoration Plaster 2 "Light"

Article Number M 664 020

KÖSTER Extension for Crisin Cream

Article Number M 932 100

Cartridge

Šajā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētījumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidējie radītāji, kurus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasības atbilstoša būvstrādājuma iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvstrādājuma ierīkošanu, ņemot vērā specifiskus apstākļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanas procedūras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstāvji, jāiesniedz rakstiskā veidā. Ir jābūt atsaucei uz darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošana u.c.) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to efektīvo un veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējās versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts: info@kosterlatvija.lv web: <https://www.koster.lv/lv/>; e-veikals www.kosterlatvija.lv