



KÖSTER TPO Primer für MS Flexfolie

Tehniskā datu lapa / Art. Nr. RT 109 001

Izdota: 2025-10-31

Vienkomponenta, uz šķīdinātājiem balstīta grunts KÖSTER TPO un ECB jumtu un hidroizolācijas membrānām.

Īpašības

KÖSTER TPO Primer for MS-Flexfolie uzlabo saķeri, lietojot KÖSTER MS-Flexfolie uz KÖSTER TPO un ECB jumtu un hidroizolācijas membrānām.

Priekšrocības:

- vienkomponenta sastāvs
- vienkārša uzklāšana
- ātra žūšana
- zems patēriņš

Tehniskie dati

Uzklāšanas temperatūra	virš +5 °C
Sastāvs	caurspīdīgs šķidrums
Gaidīšanas laiks līdz nākamajam slānim	5–30 min
Viskozitāte	30–80 mPa·s
Blīvums	0,85 g/cm ³
Patēriņš	30–50 g/m ²

Pielietošana

Kā grunts KÖSTER TPO, TPO Pro un ECB jumtu un hidroizolācijas membrānām pirms KÖSTER MS-Flexfolie uzklāšanas.

Piemērots arī citām pamatnēm, piemēram, metāliem u.c.

Mikstās PVC membrānas (PVC-P un PVC-C) tiek piedāvātas plašā ķīmisko sastāvu klāstā. Daudzi no šiem sastāviem nav saderīgi ar KÖSTER MS-Flexfolie, tādēļ KÖSTER nevar garantēt šo materiālu pielietojumu uz šādām pamatnēm. Atbildība par šādu pielietojumu gulstas tikai uz lietotāja. Pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas ir jāveic saķeres pārbaudes.

Labākais, ilgtermiņā drošākais risinājums šādām pamatnēm ir pilnīga jumta renovācija, izmantojot piemērotu KÖSTER TPO hidroizolācijas membrānu.

Substrāts

KÖSTER TPO, TPO Pro un ECB jumtu un hidroizolācijas membrānām jābūt tīrām un sausām.

KÖSTER TPO Pro jumtu un hidroizolācijas membrānas, kā arī KÖSTER TPO un ECB membrānas, kas ilgstoši bijušas pakļautas laika apstākļu iedarbībai, papildus jānotīra ar KÖSTER TPO Cleaner. Lai uzlabotu saķeri, membrānu virsma ir jāapstrādā ar rupju smilšpapīru, Scotch Brite vai līdzīgu materiālu.

Iestrāde

KÖSTER TPO Primer for MS-Flexfolie ar KÖSTER TPO tīrīšanas drānu intensīvi iemasē virsmā vismaz 60 sekunžu garumā. Pēc tam, kad grunts ir nožuvusi, nekavējoties jāuzklāj KÖSTER MS-Flexfolie, ievērojot KÖSTER tehniskajā datu lapā norādītās lietošanas instrukcijas. KÖSTER MS-Flexfolie jāuzklāj vienas stundas laikā pēc gruntējuma nožūšanas.

Lietojot KÖSTER TPO Primer for MS-Flexfolie uz citiem pamatnēm,

vienmēr jāveic saķeres pārbaude. Šim nolūkam KÖSTER TPO Primer for MS-Flexfolie uzklāj uz notīrītas un sausas virsmas. Pēc nožūšanas uzklāj KÖSTER MS-Flexfolie ar apmēram 5 cm platu KÖSTER Superfleece joslu. Vienu joslas galu atstāj brīvi karājamies. Jāveic arī pārbaude uz noslīpētas virsmas.

Pēc vismaz 2 dienu žūšanas 15–20 °C temperatūrā (ilgāk zemākā temperatūrā) saķeres stiprība tiek pārbaudīta, joslu ar roku noloct un noplēšot. Paraugam pirms pārbaudes pilnībā jābūt sacietējušam – pārāk āgra noplēšana var radīt kļūdainus rezultātus. Nav nepieciešams, lai paraugu varētu noplēst tikai ar pamatnes bojāšanu, jo spēks, kas tiek pielikts, noplēšot ar roku, ievērojami pārsniedz hermētiskai saķerei nepieciešamo stiprību. Noplēšot sacietējušo paraugu, jābūt skaidra pretestība – tas parasti ir pietiekami drošas un funkcionālas saķeres rādītājs.

Jāievēro KÖSTER lietošanas instrukcijas par KÖSTER MS-Flexfolie uzklāšanu uz KÖSTER TPO jumtu un hidroizolācijas membrānām.

Patēriņš

ca. 30 - 50 g/m²

Iepakojumi

RT 109 001

1 l bottle

Glabāšana

Tvertnes jāuzglabā cieši noslēgtas temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Sargāt no tiešiem saules stariem, ūdens un sala. Materiālu oriģinālajā, noslēgtajā iepakojumā var uzglabāt vismaz 12 mēnešus.

Drošība

Produkts ir uzliesmojošs. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā un labi vēdināmā telpā. Sargāt no bērniem. Lietošanas laikā valkāt aizsargcimdus un aizsargbrilles. Strādājot ar produktu ievērot spēkā esošos drošības noteikumus.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.

KÖSTER TPO Cleaning Tissue

Article Number RT 105 003

KÖSTER TPO Pro 1.5

Article Number RT 815 150

Pro W

KÖSTER TPO 1.8

Article Number RT 818

KÖSTER MS-Flexfolie

Article Number W 200

Šajā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētījumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidējie rādītāji, kurus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībām atbilstoša būvstrādājuma iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvstrādājuma ierīkošanu, ņemot vērā specifiskus apstākļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanas procedūras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstāvji, jāiesniedz raktiskā veidā. Ir jābūt atsaucei uz darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošana u.c.) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to efektīvo un veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējās versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts: info@kosterlatvija.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/; e-veikals www.kosterlatvija.lv