



KÖSTER TPO 2.0 U

Tehniskā datu lapa / Art. Nr. RT 820 U

Izdota: 2025-06-25

Poliolefīna TPO (PE) bāzes hidroizolācijas membrāna bez stikla šķiedras pastiprinājuma vai flīsa laminētas apakšpuses

Īpašības

KÖSTER TPO 2.0 U ir viendabīga jumta seguma un hidroizolācijas membrāna. Tas nesatur starpslāņu vidū iestrādātu stikla šķiedras stieģrojumu vai apakšpusē iestrādātu laminētu filci. KÖSTER TPO U Jumta seguma un Hidroizolācijas membrānas tiek uzskatītas par piederumiem un tiek izmantotas atloku veidošanai un stūru nostiprināšanai.

Tehniskie dati

Garums	20 m
Biezums	2.0 mm
Platums	525 mm
Svars	2100 g/m ²
Stiepes raksturlielumi ar DIN EN 12311-2	
Stiepes izturība	> 9 N/mm ² (Metode B)
Pagarinājums līdz pārrāvumam	> 500 % (Metode B)

Pielietošana

KÖSTER TPO U Jumta seguma un Hidroizolācijas membrānas tiek izmantotas kā sagatave atloku savienojumu izveidošanai, piemēram, pieslēgumu vai stūru nostiprināšanai. Tos var izmantot kā veidojamas, pēc pasūtījuma izgrieztas detaļas detaļās vai gadījumos, kad ģeometriski apsvērumi prasa pielāgotu risinājumu.

Iestrāde

Lūdzu, skatiet KÖSTER BAUCHEMIE AG uzstādīšanas instrukcijas, lai pareizi uzklātu KÖSTER TPO jumta seguma un hidroizolācijas membrānas.

Iepakojumi

RT 820 052 U 2.0 mm x 0.525 m x 20 m

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.

KÖSTER TPO 1.5	Article Number RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Article Number RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8	Article Number RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Article Number RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F	Article Number RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR)	Article Number RT 820 F (FR)

Šajā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētījumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidējie radītāji, kuras ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībām atbilstoša būvstrādājuma iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvstrādājuma ierīkošanu, ņemot vērā specifiskus apstākļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanās procedūras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstāvji, jāiesniedz rakstiskā veidā. Ir jābūt atsaucei uz darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošana u.c.) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to efektīvo un veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējās versijas ir spēkā.

Izplatītājs : SIA CM Serviss, Daugavpils iela 18, Ogres novads, Ogre, LV 5001, Latvija. Tālr. +371 29718985 e-pasts: info@kosterlatvija.lv web: https://www.koster.lv/lv_lv/