



KÖSTER KSK Primer BL

Tehniska Instrukcija / Art. Nr. W 120 015

Izdota: 2019-09-19

Bez šķīdinātājiem, polimeru-modificēta bitumena bāzes, ar spēcīgu adhēziju gruntē priekš KSK membrānas un Polimeru Modificēta Bitumena Pārklājumam

Īpašības

KÖSTER KSK Primer BL ir bez šķīdinātājiem polimēru modificēta bitumena bāzes, ar spēcīgu adhēziju gruntē priekš KSK tipa membrānām un Polimēru Modificētām Bitumena pārklājumiem. Tas ir raksturojams ar ļoti labu adhēziju pie sausām un mitrām minerālām virsmām

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece

Article Number W 815 015
F

KÖSTER Fix-Tape 15 DS

Article Number W 815 020
DS

KÖSTER KSK ALU 15

Article Number W 815 096
AL

KÖSTER KSK SY 15

Article Number W 815 105

Tehniskie dati

Cietas vielas saturs	lielāks par 55 %
Minimāla ierīkošanas temperatūra	+ 5 °C
Cietēšanas laiks (pie + 20 °C)	24 st.
Nākamo slāni ierīkošana (pie + 20 °C)	apm. 3 – 4 st.
(pie + 10 °C)	apm. 5 – 7 st.

Pielietošana

KÖSTER KSK Primer BL ir gruntē priekš pamatnes sagatavošanas pirms KÖSTER KSK membrānas ierīkošanas un KÖSTER Polymer Modified Bitumen Coatings kā KÖSTER Deuxan.

Substrāts

Pamatnei jābūt brīvai no atlūzām, putekļiem, eļļas un taukiem.

Iestrāde

KÖSTER KSK Primer BL uzklāj neatšķaidītu, vienā slānī, izmantojot rullīti, sareni, vai uzsmidzināmo ierīci.

Patēriņš

approx. 0.25 - 0.4 kg/m²

Apm. 0.25 - 0.4 kg/m²

(lielās uzsūkšanos gadījumos, varbūt divās kārtās ir nepieciešams kopā. 500 g / m²)

Tīrīšana

Instrumentus tīrīt ar tīro ūdens.

Iepakojumi

W 120 015

15 kg bucket

Glabāšana

Jāglabā nesalstošā telpā, oriģinālā iepakojumā līdz 12 mēn.

Drošība

Iepazīties ar valsts un vietējas pašvaldības drošības regulējumiem pirms izmantot produktu.

Tehniska instrukcija papildus produktiem sk.

KÖSTER KSK ALU Strong Article Number R 817 105
AS

KÖSTER Fix-Tape 10 ALU Article Number W 810 AL

Šajā Tehniskā lapā sniegta informācija, pamatota uz pētījumu rezultātiem un uz mūsu praktisko pieredzi būvlaukumos. Visi doti tehniskie parametri ir vidējie radītāji, kurus ieguvam. Kvalitatīva un ražotāja prasībām atbilstoša būvuzstrādājuma iestrāde, nav objekts mūsu kontrolei. Ierīkotājs ir atbildīgs par pareizo būvuzstrādājuma ierīkošanu, ņemot vērā specifiskus apstākļus būvlaukumā un būvniecības procesa rezultātus. Tie varbūt prasa papildinājumus pie standarta ierīkošanas procedūras. Specifikācijas vai papildinājumi tehniskai lapai, kurus izdara mūsu darbinieki vai pārstāvji, jāiesniedz raktiskā veidā. Ir jābūt atsaucei uz darbojošiem standartiem (testēšana un ierīkošana u.c.) ka arī zināmiem regulējumiem. Būvuzstrādājuma kvalitātes garantijas attiecas uz mūsu produktiem kopā ar minētiem noteikumiem, bet ne uz to efektīvo un veiksmīgu ierīkošanu. Šie vadlīnijas ir tehniski pārbaudīti un visas iepriekšējās versijas ir spēkā.